



## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO : PINTURA EN SPRAY CARPINTERIA ALUMINIO:  
BRONCE/ PLATA/ BLANCA.**

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.**

ENVASE:	270 c.c. en aerosol.
CONTENIDO:	200 ml.
RENDIMIENTO:	De 1,2 a 1,6 m <sup>2</sup> .
DENSIDAD:	0.98 ± 0.05 grs./ml.
SÓLIDOS EN %:	40%.
LIGANTE:	Acrílico / Cetónico.
SOLUBILIDAD:	Soluble en hidrocarburos, esterés y cetónas.
SECADO AL TACTO:	De 12' a 15' a 20°C.
PRESIÓN:	4,8 bar a 20°C.
PROPELENTE:	Eter dimetílico.

\* COV < 840gr./lt. Según R.D. 227/2006.

**APLICACIÓN:** Carpintería de aluminio, estructuras metálicas, etc...

**INSTRUCCIONES DE USO:** Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.

Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos) Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.

Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

**PRECAUCIONES:** Inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados. No contiene plomo ni metales pesados.