

TEROSON MS 930

Octubre 2016

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TEROSON MS 930 presenta las siguientes características:

Tecnología	Polímeros de silano modificado
Tipo de Producto	Adhesivo / sellador
Componentes	Monocomponente
Curado	Humedad
Aplicación	Unión y sellado
Color	Blanco, Gris, Negro
Consistencia	Pasta, Tixotrópico
Olor	Características

TEROSON MS 930 es un adhesivo y sellador monocomponente de aplicación a pistola con base en Silanos Modificados que cura por medio de la humedad ambiental para convertirse en un material elástico blando. Los tiempos de formación de piel y de curado dependen de la temperatura y la humedad, el tiempo de curado también varía de acuerdo con la holgura a cubrir o espesor de adhesivo requerido. Aumentando la temperatura y la humedad se pueden reducir los tiempos de formación de piel y curado; inversamente disminuyendo la temperatura y la humedad se puede ralentizar el proceso. TEROSON MS 930 está exento de isocianatos, disolventes y PVC. Presenta una buena adhesión a la mayoría de los sustratos y es compatible con los sistemas de pintado habituales. El sellador también cuenta con una buena resistencia a la luz UV, por lo tanto se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores. TEROSON MS 930 admite la aplicación de un acelerador para acortar el tiempo de curado (sistema bicomponente). Para mayor información, por favor, consulte las Hojas de datos Técnicos de nuestra gama de adhesivos bicomponentes Teroson MS.

Áreas de Aplicación:

TEROSON MS 930 se utiliza en las siguientes aplicaciones: Sellado de uniones soldadas en la carrocería de vehículos automóviles; sellado y adhesivado de panelería metálica en general, en la construcción de trenes, ferrocarriles, contenedores, instalaciones de aire acondicionado y ventilación; sellado y adhesivado en la industria naval. Montaje de paneles de plástico, instalaciones eléctricas. También se usa en talleres de automoción para sellar el espacio entre las lunas parabrisas y los perfiles de goma que las encastran (Teroson MS 930 tiene buena adhesión a las gomas incluso al EPDM). Para el montaje de autobuses y el pegado de suelos y revestimientos en éstos.

DATOS TÉCNICOS

Densidad, g/cm ³ :	1.5, aprox
Resistencia al descolgamiento:	no hay descolgamiento (DIN, perfil 15 mm)
Tiempo de formación de piel, min*:	aprox. 10 a 40
Profundidad de curado, mm/24 h:	4, aprox
Dureza Shore A (ISO 868, Durómetro A):	30, aprox
Resistencia a la tracción (ISO 37), MPa:	aprox. 0.9
Alargamiento a rotura (ISO 37, velocidad 200 mm/min),%:	aprox. 250

Tensión al 100 % de elongación (Según ISO 37), MPa:	0,6
Variación de volumen (DIN 52451), %:	<2
Resistencia a UV:	sin cambios significativos
Fuente de luz UV:	Osram Vitalux 300W
Distancia de la muestra, cm:	25
Periodo de ensayo, semanas:	6
Resistencia QUV:	sin cambios significativos
Fuente de QUV:	Cámara QUV según DIN 53384-A
Duración del ensayo, semanas:	6
Ensayo de durabilidad con calor húmedo**:	realizado
Norma IEC 61215/61646, punto 10.13:	
Periodo de ensayo, horas:	1.000
Temperatura de aplicación, °C:	5 a 40
Resistencia térmica, °C:	-50 a +80
Exposiciones cortas (hasta 1 h), °C:	120
* ISO 291 condiciones estándar :	23 °C, 50% humedad relativa del aire
**Condiciones de calor húmedo:	85 °C y 85% humedad relativa del aire

MODO DE EMPLEO

Declaración preliminar:

Antes de utilizar el producto, es necesario consultar la Ficha de datos de Seguridad a fin de conocer las medidas de precaución a seguir. Incluso en lo que respecta a productos sin etiquetas de peligrosidad, han de tomarse las precauciones adecuadas.

Pre-Tratamiento:

Los sustratos deben estar limpios, secos y libres de aceite y grasa. Dependiendo de la naturaleza de la superficie, puede ser necesario lijar o utilizar un imprimador / promotor de la adhesión a fin de mejorar la adherencia.

En la fabricación de plásticos es muy común el empleo de agentes desmoldeantes. Estos deben ser eliminados de forma escrupulosa antes de cualquier tarea de adhesión o sellado. Debido a la gran variedad de pinturas (especialmente de pinturas en polvo) y el enorme número de sustratos diferentes que hay, es preciso realizar previamente los ensayos pertinentes. Para la limpieza de éstos, recomendamos los Limpiadores Teroson A, VR 20 (antes Teroson FL) o Teroson SB 450

En caso de adherir y sellar PMMA, p. ej. Plexiglas®, y policarbonato, p. ej. Makrolon® o Lexan®, pueden aparecer grietas por tensión (fenómeno de agrietamiento por tensión). Por ello es necesario que se realicen pruebas antes de su aplicación. No se adhiere a polietileno, polipropileno y PTFE.

Los sustratos no mencionados anteriormente han de ser sometidos a ensayos.

Aplicación:

La aplicación a partir de cartuchos de 310 ml se efectuará con una pistola mecánica o neumática Teroson, y la de las salchichas de (310 y 570 ml) con una pistola mecánica o neumática Loctite o Teroson apropiada. Si se utiliza una pistola neumática, se recomienda una presión mínima en la línea d aire comprimido de 2 a 5 bar.

El almacenamiento del producto a bajas temperaturas conlleva el aumento de la viscosidad, lo cual puede dar lugar a una disminución de la velocidad de extrusión. Esto se puede evitar manteniendo el producto a temperatura ambiente antes de su aplicación.

TEROSON MS 930 también se puede aplicar desde bidones (200 ó 20 kg) con bombas de alta presión con plato seguidor. Por favor, siga las instrucciones de extrusión de la gama Teroson MS desde barriles y bidones.

Limpieza:

Para la limpieza de residuos no curados de TEROSON MS 930 de los equipos de dosificación, recomendamos el empleo de los limpiadores Teroson A, D o VR 20 (antes Teroson FL).

ALMACENAMIENTO

Sensible a bajas temperaturas	No
Temperatura recomendada de almacenaje, °C	10 a 25
Caducidad (en envase original), meses	12

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nota:

Nota:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS y Henkel France SA tengan en cuenta también lo siguiente:

En el caso de que a pesar de ello Henkel fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Colombiana, S.A.S., será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los

casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada Corporation, será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Referencia 0.1